



KipperstHobby

INFO

pebeo PORCELAIN 150

PeBeo Porcelaine 150., sneldrogende verf voor geglaazuurd aardewerk, porselein, glas.

- aanbrengen op vetvrije ondergrond (vetvrij maken met alcohol ketonatus 365)
- aanbrengen en vervolgens 24 uur laten drogen en uitharden.
- bij meerdere lagen voor een volledig dekkend effect, minimaal een uur droogtijd tussen de lagen aanhouden.
- na uitharden afbakken in de huishoudoven op 150 graden Celsius gedurende 30 minuten.
- afgebakken voorwerpen zijn geschikt voor de vaatwasser, echter bevelen wij handwas aan voor een blijvend mooi resultaat
- beschilderde voorwerpen NIET in de magnetron plaatsen.



Shimmer, 45 ml

Shimmer Green 24048	Shimmer Ash 24049	Shimmer Wine 36203	Shimmer Bronze 36204	Shimmer Orange 36205	
Shimmer Fuchsia 36206	Shimmer Pink 36207	Shimmer Chocolate 36208	Shimmer Petroleum 36209	Shimmer Silver 36210	

Pastels, 45 ml

Daffodil 24058	Mango 24059	Tender Pink 24060	Pastel Blue 24061	Lavender Blue 24062	Water Green 24063
-------------------	----------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------

Glossy, 45 ml

Citrine Yellow 24001	Marseilles Yellow 24002	Saffron Orange 24003	Agate Orange 24004	Coral Red 24005
Scarlet Red 24006	Ruby Red 24007	Opaline Pink 24008	Fuchsia 24009	Garnet Red 24011
Etruscan Red 24012	Amethyst Purple 24013	Opaline Blue 24023	Ming Blue 24017	Parma Violet 24014
Lapis Blue 24016	Turquoise 24020	Sapphire Blue 24018	Olivine Green 24027	Emerald 24019
Malachite Green 24026	Peridot Green 24030	Bronze Green 24028	Amazonite Green 24029	Amber Brown 24036
Havana Brown 24034	Esterel Brown 24037	Mummy Brown 24039	Abys Black 24041	Anthracite Black 24042
Ivory 24043	Taupe 24054	Grey 24055		

Metallics, 45 ml

Pewter 24047	Gold 24044	Old Gold 24045	Copper 24046	Copper Pink 24057
-----------------	---------------	-------------------	-----------------	----------------------

Chalkboard, 45 ml

Black 24000

Oven thermometer



474000

Niet voor in de magnetron!

Mediums

Medium Mat



Voor het verkrijgen van een gematteerde uitstraling. Uitstraling als van gegraveerd glas ofwel "etched" glas.

38001

45ml

Medium Glans



Voor het transparanter maken van de kleuren, maar niet meer dan 1/3 medium en 2/3 kleur.

38002

45ml

Medium Verdunner



Voor het transparanter en vloeibaarder maken van kleuren. Nooit water gebruiken voor dit doel: dit vermindert de (vaat) wasbestendigheid en lichtechtheid.

38004

45ml

Undercoat



Sealer voor poreuze ondergronden (terra cotta). Laat 24 uur drogen alvorens Pébéo Porcelaine 150 aan te brengen. Niet-vorstbestendig.

38003

45ml

Medium Matteer



Voor het verkrijgen van een gematteerde uitstraling.

113053

45ml

